

# 簡単！フラックス落とし！

# T-888

成分	有機酸、界面活性剤
性状	酸性液体 (pH2)
内容量	20L容器



ガラス状に固着した  
フラックス

漬け置き  
1分



一切本体を傷つけず  
フラックスのみを  
完全に落とします

## 【特徴・用途】

- ・ 銀ろう付・真鍮ろう付時に加熱することでガラス状になったフラックス残渣は非常に取り除きづらく、これまで熱湯に漬けブラッシングを行っておりました。当製品は、このようなフラックス残渣を手軽に除去する為に開発されました。
- ・ 熱湯を必要とせず、ろう付後時間が経ったガラス状フラックスにも効果があり、漬け置きするだけで作業の手間が大幅に改善されます。

## 【使用方法】

- ・ 耐熱容器に当製品を薄めずに満たして下さい。ろう付後、母材をそのまま約1分～3分間浸けて下さい。
- ・ 取り出した後は十分に水洗いして下さい。
- ・ 母材が冷えている場合は、浸漬時間を長めにして状態を確認しながら浸漬して下さい。

## 【使用上の注意】

- ・ 作業前にSDS注意事項を確認の上作業を行ってください。
- ・ 本製品は、加熱させずに常温で使用してください。
- ・ 処理後は、しっかりと水洗いを行い本液を完全に洗い流して下さい。
- ・ 洗浄作業中の洗浄液が目に入らないように作業中は、保護眼鏡等、保護具を着用して下さい。

## 【廃液処理】

- ・ 金属を洗浄した後の廃液は、薬品濃度が変動しております、各自治体の指示に従って処分して下さい。
- ・ 廃液処分の方法につきましては、別途ご相談ください。



株式会社 東洋溶材

http://toyo-yozai.jp  
E-mail: info@toyo-yozai.jp

本社

〒173-0027 東京都板橋区南町23-14  
☎03(3974)1731 FAX03(3974)1777

埼玉営業所

〒346-0029 埼玉県久喜市江面1486-5  
☎0480(23)0841 FAX0480(22)9766

神奈川営業所

〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区  
鉄町1759-6  
☎045(973)8810 FAX045(973)8856

関西営業所

〒664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池2-160  
☎072(782)2770 FAX072(782)2872