

# ダイヤフロー/ダイヤフラックス

株式会社 東洋溶材

〒173-0027 東京都板橋区南町23-14

TEL:03(3974)1731

FAX:03(3974)1777

三菱マテリアル(株)社の銀ろう、フラックス旧製品を弊社が代わりまして取り扱いしております。製造メーカーは従来どおり変わりありません。

ダイヤフロー:北光金属

ダイヤフラックス:稀産金属



## ダイヤフロー

超硬ろう付け専用の銀ろう材です。

成分、及び熔融温度

銘柄	Ag (%)	Cu (%)	Zn (%)	Cd (%)	Ni (%)	Mn (%)	固相温度	液相温度
ダイヤフロー (DF)	45~48	15~17	14~18	14~16	1~3	4~6	635℃	665℃
ニューダイヤフロー(NDF)	48~50	15~17	22~25		3~5	6~8	670℃	690℃

形状、及び在庫サイズ

銘柄 (形状)		弊社在庫サイズ
DF カドミウム入り	DFP(板)	0.15×25×500 0.2×15×500 0.2×25×500
	DFW(丸棒、ワイヤー)	φ1.0×500 φ1.6×500
	DFS(サンドイッチ)	0.3×100×500 0.4×100×500
NDF カドミウムレス	NDFP(板)	0.2×25×500
	NDFS(サンドイッチ)	0.4×100×500

DFS・NDFSのサンド材は、基本的に板厚 1:2:1の割合で構成しています。

銀ろう板
銅板
銀ろう板

その他サイズについては、お問い合わせください。

受注製作の場合は、15~30Kgロットにて承ります。

## ダイヤフラックス

ダイヤフロー専用フラックス



銘柄	用途	サイズ
No.5	主にトーチろう付け用	2kg缶、500g缶
No.10	主に高周波ろう付け用	2kg缶、400g缶

ろう付けには、必ずご使用下さい。

ダイヤフロー専用の温度に調整しております。必要に応じ、水で希釈してご使用ください。